
	Tel: 023/543-020 Web: <a href="http://www.termika.rs">www.termika.rs</a> E-mail: <a href="mailto:termika@termika.rs">termika@termika.rs</a>	<b>DEKLARACIJA PROIZVODA</b>	 ISO 9001:2015 Cert No: GKSR-0294-QC	 GFT-6299/19-TOL   2019
Broj deklaracije: <b>0031 - 11</b>		<b>SUPERBET 3</b>		List 1 od 3

## 1.0. Identifikacija proizvoda

<b>Proizvođač</b>	TERMIKA DOO ZRENJANIN, Požeška 4, 23000 Zrenjanin, Srbija
<b>Vrsta proizvoda</b>	Termoizolacioni materijal
<b>Proizvod</b>	Perlitni beton
<b>Sastav proizvoda</b>	Ekspandirani perlit, Cement, Aditivi
<b>Šifra proizvoda</b>	6801009
<b>Naziv</b>	SUPERBET 3

## 2.0. Karakteristike proizvoda

Parametar	Jedinica	JUS U.J5.600:1998 i Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Službeni list SCG, br 54 od 30. Decembra 2005)	Superbet 3	Metoda
Koeficijent toplotne provodljivosti ( $\lambda$ )	W/(mK)	< 0.3	0.102	SRPS U.A2.020
Zapreminska masa očvrslog betona ( $\rho$ )	Kg/m <sup>3</sup>	Nije definisano	458	SRPS EN 1015-10
Pritisna čvrstoća nakon 28 dana ( $\beta_p$ )	Mpa	Nije definisano	2.07	EN 197-1

## 3.0. Primena

Superbet 3 je perlitni beton koji služi kao direktna podloga za klasičan parket u bitumenskom premazu ili keramičke pločice u cementnom malteru. Primjenjuje se i kao sloj za padiranje i termizolaciju ravnih krovova. U ovom slučaju obavezno je, sa gornje strane, zaštititi ga hidroizolacijom.

	Tel: 023/543-020 Web: <a href="http://www.termika.rs">www.termika.rs</a> E-mail: termika@termika.rs	<b>DEKLARACIJA PROIZVODA</b>	 ISO 9001:2015 Cert No: GKSR-0294-QC	 GFT-6299/19-TOL 2019
Broj deklaracije: <b>0031 - 11</b>		<b>SUPERBET 3</b>		List 2 od 3

#### 4.0. Način primene

Vreća Superbet-a 3 se sipa u građevinsku 100-litarsku mešalicu, meša u suvo oko 1 minut, a zatim se doda 15-17 litara vode i meša 4-5 minuta. Rezultat mešanja je laka penasta masa betona.

Ugradnja se vrši razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vodičama. Zbog mogućnosti pojave temperaturnog širenja očvrslog betona, trebalo bi po obodu prostorije ostaviti dilatacioni žljeb.

U cilju poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanošenja betona, po podlozi razliti cementno mleko.

Orijentacioni utrošak za sloj debljine 5 cm: 25-30 kg/m<sup>2</sup>

Uslovi ugradnje: Temperatura između +5°C i +30°C

#### 5.0. Ambalaža

Dvoslojne perforirane ventil natron vreće.

Tipična težina vreće 25 kg.

#### 6.0. Uslovi skladištenja i transporta

Transportuje se u zatvorenim prevoznim sredstvima.

Proizvod se isporučuje dvostruko strečovan providnom folijom na drvenim paletama ( 30 vreća na paleti ). Proizvod se može isporučiti i u rinfuzu.

Vreće se skladište u pokrivenom i suvom mestu, na temperaturi iznad 0 °C, složene do visine od 2m.

#### 7.0. Rok trajanja

12 meseci u zatvorenim i neoštećenim vrećama uz gore navedene uslove skladištenja i transporta.

#### 8.0. Saveti za bezbednu upotrebu

Može da izazove iritaciju očiju, a zbog toga što sadrži cement i kože i disajnih puteva.

Preporučuje se upotreba odgovarajuće zaštitne opreme: zaštitne rukavice, naočare, odelo i maska za prašinu.

**Prva pomoć:** U slučaju pojave zdravstvenih smetnji prilikom upotrebe Superbet-a 3, potražiti lekarsku pomoć.

Kod kontaminacije oka, prvo ga dobro isprati čistom vodom, a nakon toga obavezno potražiti lekarsku pomoć. Kod iritacije kože, isprati vodom i sapunom, a zatim namazati zaštitnom kremom. Kod inhalacije napustiti kontaminirano mesto, obavezno koristiti zaštitnu masku. Kod kontaminacije usne duplje, usta dobro isprati vodom, ukoliko dođe do povraćanja obavezno potražiti lekarsku pomoć.

#### NAPOMENA

Proizvođač zadržava pravo izmene deklaracije bez prethodne najave.

#### PRILOG


- Deklaracija o usaglašenosti za Superbet 3

<b>Datum specifikacije:</b>	<b>Izradio:</b>
12.07.2019.	
	<b>Odobrio:</b>



Tel: 023/543-020  
Web: [www.termika.rs](http://www.termika.rs)  
E-mail: [termika@termika.rs](mailto:termika@termika.rs)

## DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI



GFT-6299/19-TOL 2019

**SUPERBET 3**

List  
3 od 3

Proizvođač **Termika doo , Požeška 4, 23000 Zrenjanin, Srbija**

izjavljuje pod sopstvenom odgovornošću da je proizvod **SUPERBET 3**

proizvodnog programa **Termoizolacioni materijal**

na koje se ova deklaracija o usaglašenosti odnosi, u skladu sa sledećim standardom (standardima) i normativnim dokumentom (dokumentima) **SRPS U.J5.600**

Pravilnik **Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Službeni list SCG, br 54 od 30. decembra 2005)**

Podaci o Potvrdi o usaglašenosti **Potvrdu o usaglašenosti izdao Institut IMS (Laboratory for Thermal Engineering and Fire Protection) BR. IZVEŠTAJA BR. GFT-6299/19-TOL**

Poslednje dve cifre godine u kojoj je stavljen znak usaglašenosti **19**

**Zrenjanin, 12.07.2019. godine**

**Potpis**

---